



Emelt minőségű, fagyálló, flexibilis vékonyágyú hidraulikus kötésű csemperagasztó. Az MSZ EN 12004 harmonizált szabvány előírásainak megfelelően C 2 TE, EN 12002 szerint S1 kategóriájú

- Felhasználási terület**
- kül- és beltérre, falra és aljzatra
 - gress és mázas csempékhez, műkö és kerámia lapokhoz
 - homlokzatokra, erkélyekre, teraszokra, medencékhez
 - gipszes felületekre, meglévő csempe-, és lapburkolatokra,
 - nagyméretű lapokhoz, hőszigetelő lemezek pontszerű vagy teljes felületű ragasztásához
 - fokozott terhelésű aljzatokhoz, kis hőterhelésű felületek burkolásához
 - kenhető vízszigetelésekre

- Tulajdonságok**
- hidraulikus kötésű, flexibilis tulajdonságú
 - időjárás-, fagy- és vízálló
 - hosszú nyitott idejű, nagy tapadási képességgel
 - képlékeny, alakítható
 - A1 tűzvédelmi osztály
 - nagyméretű (30x60 cm) lapok burkolásához

- Felület-előkészítés**
- Az alapfelületnek szilárdnak, síknak, repedésmentesnek, tisztának, portalannak, száraznak, zsiradéktól, olajtól mentesnek kell lennie.
 - A nem hordképes mázat, festéket el kell távolítani.
 - A felület nem zsugorodó, jól terhelhető legyen.
 - Az extrém sima felületet fel kell érdesíteni.
 - A cementkötésű alapfelületek nedvességtartalma a 2 CM%-ot, a gipszkötésű alapfelületek nedvességtartalma az 1 CM%-ot nem haladhatja meg.
 - Új, erősen szívó alapfelületeken végezzünk próbát
 - Az alapfelület anyagának és nedvszívásának függvényében, kialakítási módjától függően alapfelület előkészítéshez SAKRET UG, SAKRET MKH, SAKRET KS vagy SAKRET SG alapozó használata szükséges
 - Kétséges esetben próbafelület elkészítését javasoljuk

- Feldolgozás**
- A csemperagasztó szárazhabarcsot a táblázatban megadott vízmennyiséggel tiszta edényben, hideg, vezetékes vízzel egy keverőszárral ellátott (legalább 600 ford/perc sebességű) fúrógéppel csomómentesre keverjük.
 - 3 percig pihentetjük, majd újakeverjük.
 - Egyszerre csak annyi anyagot vigyünk fel, amennyit 30 perc alatt le lehet fedni a burkolólappal.
 - A dilatációs hézagok kiképzésére ügyeljünk.
 - Natúr színű márvány, mészkő burkolólapokhoz az SAKRET NKW fehér csemperagasztót ajánljuk.
 - Kültéri aljzatfelületeken a ragasztás teljes felületű (Butter-Floating eljárás) legyen, erősen igénybevett felületet, nagyméretű lapok esetében javasoljuk SAKRET FBM folyó ágyú habarcsot.

- Kiszerezés**
- 5 kg tasakban
 - 25 kg-os töbrétegű papírzsákban / 42 zsák EU raklapon

Anyagszükséglet	<ul style="list-style-type: none"> – 6-os fogasglettvas esetén kb. 2,6 kg/m² – 8-as fogasglettvas esetén kb. 3,5 kg/m² – 10-es fogasglettvas esetén kb. 4,4 kg/m² – az anyagszükséglet függ az alapfelület minőségétől, a burkolólaptól, a feldolgozási módszertől
------------------------	---

Anyagösszetétel	<ul style="list-style-type: none"> – portlandcement MSZ EN 197 – homok MSZ 18293 – elasztikus tulajdonságú adalékszerrel – valamint tulajdonságjavító anyagok felhasználásával.
------------------------	---

Tárolás	<ul style="list-style-type: none"> – Száraz, hűvös, fagymentes, zárt helyen eltartható 12 hónapig. – A megkezdett csomagolást gondosan vissza kell zárni – Ajánlott tárolási hőmérséklet: +5 °C – +30 °C.
----------------	--

Tudnivalók	<ul style="list-style-type: none"> – A megadott műszaki adatok 20 °C hőmérsékletre és 50%-os relatív páratartalomra vonatkoznak, az alacsonyabb hőmérséklet lassítja, a magasabb gyorsítja a kötést. A felhordott anyagot védeni kell a közvetlen napsütéstől, huzattól, fagytól, csapóesőtől. Ügyelni kell a gyártó által megadott műszaki előírásokra. Szokatlanul erősen nedvszívó vagy hiányos felületeknél próbafelület készítését ajánljuk. A szerszámokat, edényeket azonnal el kell mosni, a kikeményedett anyagot csak mechanikai úton lehet eltávolítani. – A bekevert anyagot azonnal fel kell használni. Újrakeverni, vagy abba a már megkötött hulladékanyagot visszadolgozni tilos! – Cementet tartalmaz, ezért víz hatására lúgosan reagál. – Bőrre, szembe nem kerülhet, ha mégis, bő vízzel le kell mosni, szükség esetén szakorvoshoz kell fordulni.
-------------------	--

Kérjük, a kivitelezés során felmerülő kérdéseivel forduljon szakembereinkhez!

SAKRET FFK Flexibilis csemperagasztó	
Feldolgozási idő	kb. 3,5 óra
Ragasztási nyitott idő	30 perc
Járható	24 óra után
Fugázható	24 óra után
Feldolgozási hőmérséklet	(T) 5 °C < T < 25 °C
Pihentetési idő	3 perc
Teljes terhelhetőség	14 nap után
Keverővíz (1 kg / 5 kg / 25 kg)	kb. 0,30l / kb. 1,50l / kb. 7,50l

A jelen műszaki adatlap a termékeink feldolgozásához ad ismereteket. Az anyag felhasználása során figyelembe kell venni az MSZ és a DIN szabványokat, valamint az érvényben lévő építészeti és műszaki előírásokat. A szavatosság a leszállított áru minőségére vonatkozik. Ajánlásaink, anyagigény javaslataink kísérleteken és tapasztalatokon alapulnak, de nem mentesítik a felhasználót az anyag előzetes kipróbálása alól. A korábban kiadott műszaki adatlapok a frissítést követően érvényüket veszítik.

Frissítve: 2016.01.01.